

FICHE TECHNIQUE

ELASTOCOL 600

Description

Enduit d'imprégnation à froid à base de bitume élastomère et de solvants.

Imprégnation de support en béton, métal ou à base de bois, pour assurer la bonne adhérence des membranes d'étanchéité bitumineuses autocollantes.

Caractéristiques

Composition	bitume élastomère et solvants
Temps de séchage *	1 - 12 h
Consommation (I/m²)	0,25 - 0,80
Température d'application (°C)	min. +5

^{*} dépendant des conditions (température, humidité relative, épaisseur de la couche, ...)

Emballage & stockage

Bidons de 1, 5 et 30 l

12 mois dans l'emballage d'origine non entamé. Stocker à l'abri du gel et du soleil dans un endroit frais et sec.

Mode d'application

Bien homogénéiser le produit avant utilisation.

Application avec une brosse, un rouleau ou une raclette sur un support sec et propre.

Laisser sécher complètement avant l'application de la membrane.

Voir étiquette pour plus d'informations.

Nettoyage des outils:

- produit frais: White Spirit

Agréments



Indications particulière

Hygiène, santé et environnement:

Pour toute information, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Management Qualité, Environnement et Sécurité:

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits, l'environnement et la sécurité. C'est pourquoi nous appliquons un système d'assurance Qualité, Environnement et Sécurité suivant **EN ISO 9001** et **EN ISO 14001**.

SOPREMA se réserve de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera acceptée qu'aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.

Contact: www.soprema.com

