

# ELASTOCOL 600

## Omschrijving

Koud verwerkbare hechtprimer op basis van elastomeer bitumen en oplosmiddelen. Impregnatie ter verzekering van een goede hechting op de ondergrond (beton, metaal en hout) alvorens het aanbrengen van zelfklevende bitumineuze waterdichtingsmembranen.

## Eigenschappen

Samenstelling	elastomeer bitumen en oplosmiddelen
Droogtijd *	1 - 12 u
Verbruik (l/m <sup>2</sup> )	0,25 - 0,80
Verwerkingstemperatuur (°C)	min. +5

\* Afhankelijk van de omstandigheden (temperatuur, de relatieve vochtigheid, laagdikte, ...)

## Verpakking & opslag

Bussen van 1, 5 en 30 l

12 maanden houdbaar in originele ongeopende verpakking. Koel, droog, vorstvrij en beschut tegen de zon opslaan.

## Verwerking

Voor gebruik het product goed homogeniseren. Aanbrengen met een borstel, roller of rubberen trekker op een droge, stof- en vetvrije ondergrond. Volledig laten drogen voor het aanbrengen van het membraan. Zie etiket voor meer informatie.

### Reiniging gereedschappen:

- vochtig product: White Spirit

## Keuringen & certificaten



## Bijzondere aanwijzingen

### Hygiëne, gezondheid en milieu

Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

### Kwaliteits-, Milieu en Veiligheids-management

**SOPREMA** hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten, het milieu en de veiligheid. Daarom werken wij volgens de kwaliteits- en milieu management systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.

**SOPREMA** behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van zijn producten te wijzigen, en dus de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.

Contact: [www.soprema.com](http://www.soprema.com)