

APOSTICK 3

DAKAFDICHTINGSMEMBRAAN - ONDERLAAG



Voordelen van de APOSTICK 3

- Prijsgunstige dampdrukverdelende onderlaag
- Kwalitatief bitumen membraan
- Eenvoudige verwerking
- Geschikt voor kleinere of grote daken
- CE-genormeerd

Omschrijving

Dakafdichtingsmembraan samengesteld uit elastomeerbitumen en een polyester composiet wapening. De bovenzijde is afgewerkt met talk. De dampdrukverdelende onderzijde is afgewerkt met zelfklevende bitumenstroken afgewisseld met antikleefstroken. De onderzijde heeft een afstrijbare film.

Toepassing

Toepassing als onderlaag in een meerlaagse platdakafdichting waar een partiële verkleving vereist is. Onze APOK toplagen zijn hierbij geschikt als afwerkingsmembraan.



Scan en ontdek
méér over
APOSTICK 3

APOK
Jouw partner in dak & gevel

Verwerking

Zelfklevend membraan met deels zelfklevende langsnaden - welke af te lassen zijn. De dwarse of kopse naden zijn te lassen. Op niet-isolatie ondergrond een geschikte primer aanbrengen. Plaatsing boven de +10°C. Bij lagere temperatuur aansluitend de toplaag aanbrengen en vlamlassen. De volledige kleefkracht wordt bekomen na het toepassen van een bijkomende thermische activatie, bv het vlamlassen van de toplaag.

Opslag

- De rollen dienen verticaal geplaatst te worden om hun vorm te behouden
- Palletten mogen niet op elkaar gestapeld te worden
- Direct zonlicht en temperaturen boven de 30°C dienen steeds vermeden te worden.

| Technische kenmerken | | |
|--|-----|---|
| Inlage | | polyester-composiet |
| Afwerking bovenzijde | | talk/zand |
| Afwerking onderzijde | | zelfklevend met afstribbare siliconenfilm |
| Type bitumen | | SBS |
| Dikte op vrije boord (EN1849-1) | MDV | 2,6 mm |
| Treksterkte L (EN 12311-1) | MDV | 440 N/50mm |
| Treksterkte B (EN 12311-1) | MDV | 440 N/50mm |
| Breukrek LxB (EN 12311-1) | MDV | 35 x 35 % |
| Dimensionele stabiliteit (EN1107-1) | MLV | 0,60 % |
| Nageldoorscheursterkte (EN 12310-1) | MDV | 100 N |
| Vloeiweerstand bij verhoogde temperatuur (EN 1110) | MLV | 100 °C |
| Koude buig (EN 1109) | MLV | -15 °C |
| Brandreactie (EN 13501-1) | | E |
| Brandclassificatie (EN 13501-5) | | F roof |
| Afmetingen van de rol | | 10 x 1 m |
| Gewicht van de rol | MDV | 38 kg |
| Aantal rollen per pallet | | 25 |
| Normering | | EN 13707 - CE |

MDV= gemiddelde waarde
MLV=grenswaarde

EN 13707 - Normering voor flexibele banen voor waterafdichting - gewapende bitumen dakbanen voor waterafdichting.

APOK nv behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling van het product te wijzigen, vraag steeds naar de meest recente uitgave van dit document. Wij zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook ontstaan door het gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de verstrekte informatie.

Giet meer dan 60 jaar ervaring in een productgamma en je krijgt...

APOK Exclusives.

We ontwikkelden APOK Exclusives op basis van onze know-how en op maat van jouw noden als dak- en gevelprofessional.

APOK Exclusives is

- Een kwalitatief **huismerk**
- Een label voor hoge **kwaliteit**
- Een assortiment van producten dat we altijd op **stock** hebben
- Een gamma exclusieve producten die je **enkel bij APOK** vindt

