

DEPCO

Beschrijving

De hemelwaterafvoeren DEPCO bestaan uit een soepele plakplaat uit elastomeerbitumen en een buisstut (harde buis) in aluminium 15/10. De twee componenten worden verbonden volgens een gebrevetteerd felsprocedé.

Toepassing

De hemelwaterafvoeren DEPCO worden toegepast op daken die waterdicht gemaakt werden door middel van elastomeerbitumen.

Eigenschappen

	DEPCO
Plakplaat	
Afdichtingsfolie	elastomeerbitumen
Wapening	niet geweven polyester 180 g/m ²
Gemiddelde dikte	3 mm
Afwerking bovenzijde	wegbrandfilm
Afwerking onderzijde	wegbrandfilm
Buisstut	
Materiaal	aluminium buis
Dikte	15/10 mm
Diameter*	90 à 120 mm
Hoogte*	500 mm

* Speciale hoogtes en afmetingen mogelijk op aanvraag

Verpakking en opslag

Gewicht per hemelwaterafvoer: gemiddeld 1,5 kg.
Verpakking: dozen van 10 stuks.

DEPCO waterafvoeren moeten op een vlakke ondergrond gestockeerd worden, beschermd tegen slechte weersomstandigheden en sterke temperatuurschommelingen. Indien de aluminium buizen blootgesteld worden aan slechte weersomstandigheden, kunnen ze witachtige corrosievlekken vertonen, die echter de werking niet schaden.

Verwerking

Depco in de opening plaatsen na het aanbrengen van de 1ste waterdichtingslaag. De SBS plakplaat op de 1ste waterdichtingslaag lassen. Daarna de 2de waterdichtingslaag thermisch lassen en daarbij de plakplaat van Depco volledig bedekken.

De waterdichtingslaag enkele minuten laten afkoelen en daarna zorgvuldig de opening van de hemelwaterafvoer uitsnijden.

Bijzondere aanwijzingen

Er dient een evenwichtige verdeling te zijn van de waterafvoer over het dak naargelang de oppervlakte en volgens de regels beschreven in de Technische Voorlichting.

Kwaliteitscontrole

SOPREMA hecht het grootste belang aan de kwaliteit van haar producten. Daarom wordt de norm **EN ISO 9001:2000** certificering toegepast.



Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België
Tel : + 32 14 23 07 07 - Fax : + 32 14 23 07 77
info@soprema.be - www.soprema.be



ISO 9001
FM 513487