

DERBITECH

Sealstick

Milieuvriendelijke, sneldrogende elastische lijm en professionele voegkit dichtingsproduct

Beschrijving

- ▶ DERBITECH® Sealstick HD polymeer is ontworpen om alle gebruikelijke bouwmaterialen en dakafdichtingsmembranen af te kitten.
- ▶ Derbitech Sealstick is een milieuvriendelijke, sneldrogende elastische lijm en professioneel voegkit voor aansluitingen op daken, dakpannen, dakprofielen, koepels, ventilatie systemen, regenwaterafvoeren of rond schouwen, ramen of deuren.

Voordelen

- ▶ Geeft, zonder gebruik van een primer, een uitstekende hechting op bitumineuze dakafdichtingsmembranen, metaal, hout, stenen ondergronden en op de meeste synthetische oppervlakken.
- ▶ Uitstekende permanente elasticiteit.
- ▶ Hoge weerstand tegen UV-straling en weersomstandigheden in alle klimaatzones.
- ▶ Kan gebruikt worden in keukens en sanitaire plaatsen, heeft een goede weerstand tegen schimmels.
- ▶ Overschilderbaar met verf op waterbasis.
- ▶ Kleeft op licht vochtige en poreuse ondergronden zoals steen, beton, ...
- ▶ Gemakkelijk aan te brengen en te verwerken.
- ▶ Milieuvriendelijk : bevat geen VOC's, geen isocyanaten noch ftalaten.

Gebruik

Verbruik :	Afdichten : 9 lm/koker van 290 ml Lijmen : ± 290 ml /m ²
Gereedschap :	Handpomp of pneumatisch afdichtingspistool.
Reinigingsmateriaal :	DERBICLEAN NT

Verpakking

Koker van :	290 ml x 12/doos
Kleuren :	Zwart, wit, grijs

Technische informatie

Basis :	HD Polymeer
Shore -A hardheid :	25 ± 5 volgens DIN 53505
Rek bij breuk :	> 500 % volgens DIN 53504 S2
Velvorming :	na ongeveer 30 minuten bij 23°C / 50 % H.R.
Droogtijd :	3 mm na 24 u
Temperatuurweerstand :	- 40°C tot + 90°C
Densiteit :	1,45 kg/l
Chemische weerstand :	Goed : bij alifatische solventen, oliën, vetten, verdunde anorganische zuren en alkali. Weerstaat niet aan geconcentreerde zuren en chloorkoolwaterstof.

Bewaring en transport

In luchtdichte verpakking in een koele en droge plaats bij een temperatuur tussen + 5°C en + 25 ° C.
Houdbaarheidsdatum : 12 maanden in de originele verpakking.



DERBIGUM®
ECOLABEL



ISO 9001 - ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



Hoe aanbrengen ?

A/ Voorbereiding ondergrond

A



- Breng Derbitech Sealstick op een reine, droge, onvette, stabiele ondergrond aan welke vooraf afgeborsteld werd om al het loszittend materiaal te verwijderen.
- Derbitech Sealstick hecht wel op licht vochtige, poreuze ondergronden maar de voorkeur wordt gegeven aan droge ondergronden.

B/ Plaatsing

B



- Derbitech Sealstick kan gebruikt worden voor alle soepele waterdichte aansluitingen tussen bitumineuze dakafdichtingsmembranen met schouwen, dakpannen, dakprofielen, koepels, ventilatiesystemen, regenwaterafvoeren en andere kleine dakdoorboringen.
- Derbitech Sealstick kan ook gebruikt worden voor algemene afdichtingstoepassingen in de bouwindustrie.
- Derbitech Sealstick kan gebruikt worden als universele soepele voegkit met een hoge bewegings- en vibratieweerstand.
- Afmetingen voeg
Minimumbreedte 3 mm
Maximumbreedte 30 mm
Minimumdiepte 5 mm
Aanbevolen voegbreedte = diepte*2
- Derbitech Sealstick kan overschilderd worden met verf op waterbasis. Wij raden aan eerst een klein testoppervlak te schilderen. Bij gebruik van alkydverven kan de droogtijd langer worden.
- Plaatsings- en oppervlaktetemperatuur tussen + 5°C en + 40°C
- Reiniging van niet opgedroogd product : DERBICLEAN NT
- Bewerking : met een zeepoplossing voor er velvorming optreedt.