

Fiche technique



RUBERFLEX APP 3 mm G S/F

Description

(composition de la couche de haut en bas)

Sable
Bitume plastomère APP
Voile de verre 65 g/m²
Bitume plastomère APP
Film soudable

Longueur du rouleau: 10 m
Largeur du rouleau: 1 m
Épaisseur membrane: 3,0 mm

Poids/m²: 3,6 kg
Poids/roul: 36,0 kg
Nombre de roul. par palette: 20



Données techniques

Armature:
voile de verre
65 g/m²

Résistance à la traction:
Longueur/largeur
400/300 N/5 cm

Résistance à la rupture:
Longueur/largeur
2 %

Résistance au pliage à froid (UEAtc):
≤ - 8 °C

Résistance à la chaleur (UEAtc):
≥ 130 °C

Stabilité dimensionnelle:
0,0 %

Application

Sous-couche en bitume plastomère APP pour toiture froide ou chaude autoprotégée ou sous lestage.

Descriptif pour cahier des charges et prescriptions pour la pose

RUBERFLEX APP 3 mm G S/F, sous-couche en bitume plastomère APP, face supérieure avec sable, face inférieure avec film soudable, ép. = 3,0 mm, armature 65 g/m² voile de verre, souder en plein en éliminant le film thermofusible ou souder sur une couche perforée. Souder en plein les joints longitudinaux de min. 6 cm et les joints d'abouts de min. 10 cm.

Sous réserve de modifications techniques.