

## SOPRAGLASS PB V 3 FT

### Omschrijving

Membraan samengesteld uit polymeerbitumen en een glasvlies wapening.  
Wordt toegepast als onderlaag in een meerlaagse dakafdichting of als dampremmende laag.  
De bovenzijde is afgewerkt met een wegbrandfolie.  
De onderzijde is afgewerkt met talk/zand.

### Samenstelling

	SOPRAGLASS PB V 3 FT
Wapening	glasvlies
Afwerking bovenzijde	wegbrandfolie
Afwerking onderzijde	talk/zand
Dekmassa	polymeerbitumen

### Verpakking

	SOPRAGLASS PB V 3 FT
Afmetingen van de rol (m)	10 x 1
Massa van de rol (kg)	39
Aantal rollen per pallet	30

### Eigenschappen

		SOPRAGLASS PB V 3 FT
Dikte (mm) (EN 1849-1)	MDV	3,0
Treksterkte L (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	150
Treksterkte B (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	150
Rek bij maximale treksterkte L (%) (EN 12311-1)	MDV	NPD
Rek bij maximale treksterkte B (%) (EN 12311-1)	MDV	NPD
Dimensionele stabiliteit (%) (EN 1107-1)	MLV	NPD
Nageldoorscheursterkte L (N) (EN 12310-1)	MDV	NPD
Nageldoorscheursterkte B (N) (EN 12310-1)	MDV	NPD
Flexibiliteit bij lage temperatuur (°C) (EN 1109)	MLV	-3
Vloeiweerstand bij verhoogde temperatuur (°C) (EN 1110)	MLV	90
Equivalenten dampdiffusiedikte (m) (EN 12524)	MDV	150

MDV = gemiddelde waarde / MLV = grenswaarde / NPD = geen prestatie vastgesteld

SOPREMA NV en TROELSTRA & DE VRIES BV behouden zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van hun producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.

**SOPREMA**

Bitumineuze waterdichting

# TECHNISCHE FICHE

**BETF-WPBBE024.b/NL**  
annuleert en vervangt  
**BETF-WPBBE024.a/NL**

## Verwerking

- Volledig lassen inclusief de overlappen.
- Losliggend in een systeem met zware schutlaag, de overlappen lassen.
- Volledig kleven met bitumineuze koudlijm, de overlappen lassen.
- Volledig kleven met warme bitumen inclusief de overlappen.

## Keuring & certificaten

Normen: **EN 13707, EN 13970**  
Jaar: **2004****BENOR**

## Bijzondere aanwijzingen

### Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit membraan bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

### Kwaliteits- en Milieu management

**SOPREMA** hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten en het milieu.

Daarom werken wij volgens de kwaliteits- en milieu management systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.



Marnix DERKS  
Technical Director

**SOPREMA NV** en **TROELSTRA & DE VRIES BV** behouden zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de samenstelling en de gebruiksvoorwaarden van hun producten te wijzigen, en dus ook de prijs. Bijgevolg zullen de bestellingen aanvaard worden aan de voorwaarden en technische eigenschappen die gelden op het ogenblik van ontvangst van de bestelling.

België:  
**SOPREMA NV**  
T: +32 (0)14-23 07 07  
F: +32 (0)14-23 07 77  
E: [info@soprema.be](mailto:info@soprema.be)  
W: [www.soprema.be](http://www.soprema.be)

Nederland:  
**TROELSTRA & DE VRIES BV**  
T: +31 (0)515-533 000  
F: +31 (0)515-533 111  
E: [info@troelstra-devries.nl](mailto:info@troelstra-devries.nl)  
W: [www.troelstra-devries.nl](http://www.troelstra-devries.nl)

**SOPREMA**  
GROUP