

**SOPREMA**Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België
Tel. : +32 14 23 07 07 - Fax : +32 14 23 07 77
info@soprema.be - www.soprema.be

FICHE TECHNIQUE

BETF-166-/312-11-fr
annule et remplace BETF-10-08/5.3-fr

SOPRAVAP STICK C15

Description

Membrane auto-adhésive composée de bitume modifié SBS et munie d'une armature en polyester composite. La surface est recouverte par un mélange talc/sable. La sous-face est auto-adhésive et protégée par un film siliconé.

Application

Appliqué comme écran pare-vapeur sur des supports en acier, béton ou bois (pour les systèmes avec isolant, mis en oeuvre par collage à froid ou au bitume chaud pente $\leq 2\%$).

Composition

Armature	polyester composite
Finition surface	talc/sable
Finition sous-face	film siliconé
Bitume de surfacage	bitume élastomère autocollant

Caractéristiques

Epaisseur (mm)		1,5
Résistance à la traction : L (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	850
Résistance à la traction: B (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	650
Allongement à la rupture :L (%) (EN 12311-1)	MDV	45
Allongement à la rupture : B (%) (EN 12311-1)	MDV	45
Retrait libre (%) (EN 1107-1)	MLV	0,3
Résistance à la déchirure au clous : L (N) (EN 12310-1)	MDV	200
Résistance à la déchirure au clous: B (N) (EN 12310-1)	MDV	200
Pliage à froid (°C) (EN 1109)	MLV	-30
Point de ramollissement (°C) (EN 1110)	MDV	100
Réaction au feu (EN 13501-1)		PND
Transmission de vapeur d'eau (EN 12524)		75

MDV = valeur moyenne

MLV = valeur minimale

NPD = Performance non déterminé

SOPREMA nv se réserve, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d'utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera acceptée qu'aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.

**SOPREMA**

Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België
Tel. : +32 14 23 07 07 - Fax : +32 14 23 07 77
info@soprema.be - www.soprema.be

FICHE TECHNIQUE

BETF-166-/312-11-fr
annule et remplace **BETF-10-08/5.3-fr**

Conditionnement

Dimensions du rouleau (m)	20 x 1,1
Poids du rouleau (kg)	31
Nombre de rouleaux par palette	20

Mode d'application

Autocollant avec recouvrement soudés (longitudinale autocollant et soudure, soudure transversale). Le support est préalablement imprégnés d'un vernis bitumineux Elastocol 600. En plus des lignes directrices applicables reporter au CSTC contact n ° 26 "stockage et l'exécution des membranes d'étanchéité auto-adhésives".

Agréments



0749-CPD-BC2-310-0300-0123-01

Année : 2004

Norme : EN 13970

Voir ATG de couche de finition

Indications spéciales

Hygiène, santé et environnement :

La feuille ne contient pas de composant apportant un danger. Elle répond d'une manière générale aux exigences relatives à l'hygiène, la santé et l'environnement. Pour toute information complémentaire, se référer à la Fiche de Données de Sécurité.

Contrôle de qualité :

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits. C'est pourquoi nous appliquons un système d'assurance de la qualité suivant **EN ISO 9001:2008** et **EN ISO 14001:2004**.



ISO 9001
ISO 14001