

**SOPREMA**Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België
Tel. : +32 14 23 07 07 - Fax : +32 14 23 07 77
info@soprema.be - www.soprema.be**TECHNISCHE FICHE**BETF-166/312-11-nl
annuleert en vervangt BETF-10-08/5.3-nl

SOPRAVAP STICK C15

Beschrijving

Zelfklevend membraan samengesteld uit elastomeerbitumen en een composiet-polyesterinlage. De bovenzijde is afgewerkt met een talk/zand mengeling. De onderzijde is afgewerkt met een afstribbare siliconenfilm.

Toepassing

Wordt toegepast als dampremmende laag op stalen, houten of betonnen ondergronden.

Samenstelling

Inlage	composiet-polyestervlies
Afwerking bovenzijde	talk/zand
Afwerking onderzijde	siliconenfilm
Dekmassa	zelfklevende elastomeerbitumen

Eigenschappen

Dikte op de vrije boord (mm)		1,5
Treksterkte L (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	850
Treksterkte B (N/5 cm) (EN 12311-1)	MDV	650
Breukrek L (%) (EN 12311-1)	MDV	45
Breukrek B (%) (EN 12311-1)	MDV	45
Vrije krimp (%) (EUtgb)	MLV	0,3
Nagelweerstand L (N) (EN 12310-1)	MLV	200
Nagelweerstand B (N) (EN 12310-1)	MLV	200
Koude buig (°C) (EN 1109)	MLV	-30
Afdruiptemperatuur (°C) (EN 1110)	MLV	100
Brandreactie (EN 13501-1)		NPD
Equivalente dampdiffusiedikte (m) (EN 12524)		75

MDV = gemiddelde waarde

MLV = minimum waarde

NPD = geen waarde bepaald

Verpakking

Afmetingen van de rol (m)	20 x 1,1
Gewicht van de rol (kg)	31
Aantal rollen per pallet	20



SOPREMA

Bouwelven 5 - B-2280 Grobbendonk - België
Tel. : +32 14 23 07 07 - Fax : +32 14 23 07 77
info@soprema.be - www.soprema.be

TECHNISCHE FICHE

BETF-166/312-11-nl
annuleert en vervangt **BETF-10-08/5.3-nl**

Verwerking

Zelfklevend met gelaste overlappen (langse naad zelfklevend en lassen, dwarse naad lassen). De ondergrond wordt vooraf geïmpregneerd met Elastocol 600. In aanvulling op de geldende richtlijnen wordt verwezen naar WTCB contact n° 26 "opslag en uitvoering van zelfklevende afdichtingsmembranen".

Keuring & certificatie

CE 0749-CPD-BC2-310-0300-0123-01

Jaar : 2004
Norm : EN 13970

Opgenomen in ATG van de toplagen

Bijzondere aanwijzingen

Hygiëne, gezondheid en milieu

Dit membraan bevat geen gevaarlijke bestanddelen en beantwoordt aan de eisen inzake hygiëne, gezondheid en milieu.

Gelieve voor bijkomende informatie de veiligheidsfiche te raadplegen.

Kwaliteitscontrole

SOPREMA hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten.

Daarom werken wij volgens het kwaliteitslabels **EN ISO 9001:2008** en **EN ISO 14001:2004**.



ISO 9001
ISO 14001