

Resitrix[®] FS14 gevelpasta

Materiaalomschrijving

Resitrix[®] FS14 gevelpasta is een pasteuze kleefstof op basis van synthetisch rubber en dient om:

- Profielen/bliksemafleiders op Resitrix te kleven.

Geschikte ondergronden:

- Beton, gasbeton,
- Gemineraliseerde bitumineuze dakbanen,
- Hout,
- Diverse metalen,
- Acrylaatglas,
- ...

Ongeschikte ondergronden:

- Ongecacheerd EPS,
- Zacht PVC,
- Oplosmiddelgevoelige ondergronden.

Producteigenschappen

Resitrix [®] FS14 gevelpasta (600 ml)	
Basis	synthetisch rubber & oplosmiddelen
Droge stof	76 ± 2%
Inhoud	600 ml
Geur	oplosmiddelen (geen aromaten)
Houdbaarheid	9 maanden (koel opslaan)
Kleur	zwart

Resitrix® FS14 gevelpasta (600 ml)	
Soortelijke massa	1,15 g/cm ³
Viscositeit 20° C	4500 ± 2000 Pa.s
Vlampunt	< -5° C

Stockage

In het magazijn:

- Stockeer de Resitrix® FS14 gevelpasta op een droge plaats tussen 5 °C en 25 °C.

Op het dak:

- Bewaar de Resitrix® FS14 gevelpasta op het dak in de schaduw.
- Hou de Resitrix® FS14 gevelpasta weg van warmte (T hoger dan 32 °C), vlammen & vonken.

Vorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond vlak is en dat scherpe delen geëgaliseerd worden.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond schoon, olie- en vetvrij, droog en zuiver is.
- Ondergronden waar dauw op ligt of nat zijn, dienen door middel van hete lucht te worden gedroogd.

Verwerking

- Breng de Resitrix® FS14 gevelpasta in rillen aan op de ondergrond met een kitpomp. De open tijd is afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid. De open tijd wordt verkort bij hoge temperaturen.
- De minimale verwerkingstemperatuur bedraagt 5° C.
- De lijmverbinding is belastbaar na 48 uur (afhankelijk van weersomstandigheden, ondergrond & laagdikte).
- Verontreinigde oppervlakken en gereedschappen kunnen gereinigd worden met wasbenzine.
- Vermijd open vuur of ontstekingsbronnen, want de Resitrix® FS14 gevelpasta is brandbaar.

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van de Resitrix® FS14 gevelpasta.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.